

ZAPRAWA ANSTERM H

PRODUKT

Sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich, kruszyw mineralnych, oraz polimerowych proszków redyspergowalnych.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa ANSTERM H przeznaczona jest do łączenia elementów murowych z betonu komórkowego na cienkie spoiny, grubości od 1 do 3 mm. Zaprawa może być stosowana w murach wewnętrznych oraz zewnętrznych naziemnych. Jest mrozo- i wodoodporna.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|--|--|
| 1 | Proporcja mieszania | 6,25 l wody na 25 kg suchej mieszanki |
| 2. | Czas zachowania właściwości roboczych | 180 min. |
| 3. | Czas korekty | > 7 min |
| 4. | Zużycie | przy grubości warstwy 1 mm ok. 1,5 kg/m ² |
| 5. | Zawartość chlorków | ≤ 0,1% Cl |
| 6. | Wytrzymałość na ściskanie | M5 |
| 7. | Wytrzymałość początkowa na ścinanie MPa (wartość tabelaryczna) | 0,3 |
| 8. | Absorpcja wody | ≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5} |
| 9. | Trwałość | Zaprawa mrozoodporna |

* Dane uzyskane w temp. 20±2°C/ 60% wilgotności względnej, w pomieszczeniu nie wietrzonym

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Suchą mieszankę zaprawy klejowej ANSTERM H wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać intensywnie wiertarką wyposażoną w mieszadło koszyczkowe. Odczekać 5 minut do ustabilizowania się konsystencji, po czym wymieszać ponownie. Tak przygotowana zaprawa może być używana nie dłużej niż 2 godziny.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania zaprawy powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Zaprawę nanosić równomiernie na czyste powierzchnie bloczków lub płytek, na poziomą i pionową płaszczyznę sąsiednich, już przyklejonych bloczków za pomocą ząbkowanej pacy. Następnie przyłożyć kolejny klejony bloczek i docisnąć. Należy pamiętać, aby grubość warstwy po dociśnięciu nie przekraczała 2 ÷ 3 mm.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych przewiewnych pomieszczeniach nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem.

OSTRZEŻENIE

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

GWARANCJA

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad BHP.

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

ATESTY

Produkt spełnia wymagania PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.2: „Zaprawa murarska”

Producent
Zakłady Chemiczne ANSER-TARNOBRZEG Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 28
tel.: 15 641 63 07 do 09, faks: 15 641 63 22

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.

